

Beskrivelse

Halvmat acrylplastmaling der fremstår med en rustik, metalliserende og resistent overflade. Kan anvendes ude og inde. Anvendes primært til træ og metal, men også velegnet som dekorationsmaling på eks. vægge.

Behandling

Jern og Metal:

Emnet skal være tørt, fri for fedt og rust og slibes eller sandblæses til vedhæftning. Herefter påføres 2-3 gange egnet grundmaling inden 2-3 gange færdigmaling. Tidligere malet overflade renses, plettes og fuldstryges med egnet grundmaling. Herefter påføres 2 lag færdigmaling.

Træværk:

Blanke overflader matslibes. Harpiks og knaster kan affedtes med cellulosefortynder og behandles med knastelak. Ved begroning forbehandles med Micronil 126.

Ubehandlet og sugende træ grundes mod råd og svamp efterfulgt af 1 gang Oliegrund 723, efterfulgt af 2-3 gange færdigmaling. Tidligere malet, afsmittende bund, afrenses til ren, tør og bæredygtig grund, hvorefter der grundes ed Oliegrund 723 inden færdigmaling.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Svagt overtryk kan opstå på grund af produktets aluminiumsindhold.

Bør ikke blandes med andre produkter.

Må ikke blandes med syre.

Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless	19-21			Ingen

Tekniske data

Bindemiddel: Acryl

MBK-Type:

Glans: Halvmat metalisk

Vol. tørstof: Ca. 35%

Kulør: Sølv 208 samt specialtoninger

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 8 timer ved +20 °C og 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Vand

Rækkeevne: Ca. 8 m²/ltr

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte

Mal-Kode: 00-1 (1993)



