

TEKNISK DATABLAD**da**

Produktnavn:

Efaspray 0790 - xxxxx

Type:	Spraymaling på basis af alkyd og med propan/butan som drivmiddel.
Anvendelse:	Reparationsmaling til metalemner.
Egenskaber:	Hurtig lufttørring.
Tørstof:	25 % vægt 18 % volumen
Forbehandling:	Overfladen skal være fri for fedt, olie og rust. Ønskes grunding kan Efaspray Primer serie 0790 anbefales.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
-		

OBS! Hvis Efaspray skal påføres 2 gange, skal dette gøres inden 4 timer eller efter 4 døgn. Overholdes dette interval ikke, kan man risikere opkogning.

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	5 - 10 min. 20 °C	-
Berøringstør	30 min. 20 °C	-
Kan overlakeres efter	1 time 20 °C	-

Anbefalet lagtykkelse:	Vådfilm: 100 µm	Tørfilm: 18 µm
-------------------------------	-----------------	----------------

Rækkeevne:	Teoretisk: 10 m ² /litr.
-------------------	-------------------------------------

Lagring:	Oplagres tørt og køligt.
-----------------	--------------------------

Holdbarhed:	18 måneder i uåbnet emballage.
--------------------	--------------------------------

Bemærkninger:	Serie 0790 er ikke velegnet til påføring ovenpå Shopprimer, serie 0200 eller Maskinprimer serie 0102. Ønskes en spray, der er varmekfast op til ca. 400° C. kan Efaspray 0790 - 72041 anbefales.
----------------------	--

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg**TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dkwww.esbjergpaints.dk