

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

FAXE Boliglak 0570**Type:** Vandfortyndbar lak på basis af acryl- og polyurethandispersion.**Anvendelse:** Lakering af trægulve, hvor der stilles krav til slidstyrke og let rengørighed.**Egenskaber:** Hurtig tørende, hård og elastisk film, der tåler gængse rengøringsmidler.**Tørstof:** 36 % vægt 30 % volumen**Forbehandling:** Træet rengøres for fedt og snavs og skal være tørt før videre behandling. Hvis gulvet har været lakeret før anbefales det, at slibe først. OBS! FAXE Boliglak hæfter ikke på UV-lakerede gulve.**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel og rulle	30-40 sek. DIN-cup 4 mm	Vand
Sprøjtning	30-40 sek. DIN-cup 4 mm	Vand

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Berøringstør	30 min. 20 °C	20 - 25 gram / m ²
Kan overlakeres efter	90 min. 20 °C	20 - 25 gram / m ²
Kan slibes efter	90 min. 20 °C	20 - 25 gram / m ²

Systembeskrivelse:

- 1x FAXE Boliglak
- 1x Slibning
- 1-2 x FAXE Boliglak

Lakeringerne kan foretages med ca. 1,5 times mellemtørring ved 20°

Rækkeevne: Teoretisk: 10 m²/ltr.**Lagring:** Opbevares v/min. 5°C.**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.**Rengøring:** Maleværktøj kan rengøres med vand.

VOC forklaring: Mærkning på produktet: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ Nummeret på EU-direktiv: 2004/42/
 Nummeret på bilaget i regelsættet: IIA
 Underkategorien som produktet tilhører:(X)
 EU-grænse for VOC indhold i g/l år 2010:(YY)
 Det maksimale indhold af VOC i det konkrete produkt g/l i blanding klar til brug : ZZZ
 For oplysninger om indholdet af VOC i produktet, se mærkningen på etiketten.

Bemærkninger: For oplysning om glansgraden - se etiketten på emballagen.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFapaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk