

Tykfimslak EP

Produktbeskrivelse:

Hagmans tykfimslak EP er en klar tokomponentsepoxylak, der ikke indeholder opløsningsmidler.

Anvendelsesområde:

Hagmans tykfimslak EP er en 2 komponent opløsningsmiddelfri epoxylak. Den er primært beregnet til lakering af farvesandsgulv og til toplakering af chipsgulve udført med Hagmans gulvmaling EP-V. Man opnår en tæt kemikaliebestandig overflade med en høj slidstyrke med denne lakering.

Tekniske oplysninger:

Tæthed:	A-komp. 1,10 B-komp 1,03
Brugstid:	Ca. 35 minutter
Hærdningstid +15°C:	EP kan betrædes efter ca. 15 ved timer og opnår fuld slidstyrke og kemikaliebestandighed efter ca. 7 døgn. Gulvtemperaturen må ikke være under +10°C.
Glansværdi:	Ca. 90, højglans.
Materialeforbrug:	Ca. 0,2 kg/lakering på glat overflade. 1 kg rækker til ca. 5 m ² . Ca. 0,4 kg/lakering på farvet sand. 1 kg rækker til ca. 2,5 m ² .
Tørstofindhold:	100 %
Holdbarhed:	2 år
Farve:	Transparent.

Forberedelse:

Underlaget skal være tørt og rent og må ikke være påført olie eller lignende. Ved påføring oven på gammel, eksisterende farve eller lak skal overfladen matslibes før behandling. Eventuelt løstsiddende maling eller lak skal fjernes, og overfladen kan om nødvendigt påføres et lag maling, før lakken påføres. Inden lakering oven på en farvet sandoverflade skal overfladen være slebet og støvsuget.

Brugervejledning:

Blandingsforhold:	2 dele komponent A (vægt) 1 del komponent B (vægt)
Tilsætning:	Maksimum 3 % Cellulosaførtuning.

Påføring:

Med pensel eller gummirive - eller disse to redskaber sammen med en filtrulle. For effektivt at kunne fordele lakken på en større overflade anbefaler vi, at lakken fordeles groft med skumgummirive med to rækker tænder. Denne type gummirive danner bedre små ujævnheder i underlaget end tilsvarende modeller i glat gummi. Med en hurtig grovfordeling af lakken på underlaget undgår man, at der dannes varme, som kan forårsage en for hurtig hærdning og blæredannelse. Lakken udjævnes derefter med en filtrulle. Pensler og andre redskaber skal rengøres med Cellulosaførtuning.

Små mængder, op til ca. 1 kg, kan blandes manuelt med en rektangulær rørepind. Større mængder bør blandes med en elektrisk eller trykluftdrevet maskinblander, f.eks. en boremaskine med lav omdrejningshastighed, der er udstyret med en passende blanding. Det anbefales at benytte beskyttelse mod stænkning.

Emballage:

Varenummer:	
38601	1 kg
38603	4 kg
38604	10 kg
38609	300 kg (fed)

