

Klarlak EP-V

Produktbeskrivelse:

Hagmans klar lak EP-V er en vandbaseret, klar tokomponentsepoxylak.

Anvendelsesområde:

Hagmans klar lak EP-V anvendes til lakering af mønstrede gulve og til forstærkning af overfladen på vådrumsvægge af bl.a. latex.

Tekniske oplysninger:

Diffusions- Modtagelig for vanddamp.
egenskaber:

Tæthed: A: 1.05, B: 1.05

Brugstid: Maks. 4 time.

Hærdningstid: Regn med ca. 10 timers hærdning inden den næste påføring. Vent dog ikke længere end højst 24 timer. Det færdiglakerede gulv kan bruges efter ca. 24 timer og opnår fuld slidstyrke efter 5-7 døgn. OBS! Gulvtemperaturen må ikke være under +12°C.

Glansværdi: Ca. 90, højglans.

Brandfarlighed: Ikke brandfarlig.

Materiale-

forbrug: Ca. 0,12 kg/påføring. 1 kg rækker til ca. 8 m².

Tørstofindhold: 57 %. 1 lakering giver 50-60 my (svarer til 5-6/100 mm).

Holdbarhed: 1 år. Opbevares frostfrit.

Farve: Transparent.

Forberedelse:

Fjern snavs og forurening. Anvend gerne rengøringsmaskine og skurebørste sammen med en støvsuger.

Hagmans "Golvrent" gør rengøringen nemmere. Når man maler over en eksisterende farve, skal overfladen matslibes, og al løstsiddende maling skal fjernes.

Brugervejledning:

Blandings- 1 del komponent A (vægt)

forhold: 1 del komponent B (vægt)

Tilsætning: Kan tilsættes vand, men anvendes normalt uden.

Små mængder, op til ca. 1 kg, kan blandes manuelt med en rektangulær rørepind. Større mængder bør blandes med en elektrisk eller trykluftdrevet maskinblander, f.eks. en boremaskine med lav omdrejningshastighed, der er udstyret med en passende blanding. Det anbefales at benytte beskyttelse mod stækning.

Påføring:

Med pensel eller rulle. Sørg for god ventilering, så vandet fordamper, inden lakken er hærdet. Ved en luftfugtighed over 85 % kan der dannes en mat og skjoldet overflade. Det er vigtigt at påføre lakken i et jævnt og tyndt lag. Ved påføring af for megen lak er der risiko for, at vandet ikke fordamper.

Påfør aldrig mere end maksimalt 125 g/m² = 8 m²/kg og lad være med at lakere oven på en våd belægning. Pensler og andre redskaber bør rengøres i vand.

Emballage:

Varenummer:

39041 3 x 1 kg

39042 4 kg


39044 10 kg

PR-nr.

Komp. A 996945

Komp. B 1863298



	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
EN 1504-2	
39041-002	
Produkt til overfladebeskyttelse af beton Belægning	
Brandklasse Gennemtrængeligt for vanddamp Kapillær absorbering og gennemtrængeligt for vand Vedhæftning Slidbestandighed Bestandighed mod stærke kemisk angreb Slagfast	B _{fl} -s1 Klasse I w < 0,1 kg/m ² h ^{0,5} >2,0 N/mm ² < 3000 mg Klasse I Klasse I