

## LADY Minerals

### Type

LADY Minerals er en kalkmat mineralmaling, der giver smukke vægge med en kalket overflade og unikt farvespil.

### Anvendelsesområde

Anvendes indendørs i tørre rum på glatte vægge som fx gipsplader, puds, beton og spartlede underlag. LADY Minerals Sealer anbefales påført på områder, der udsættes for slitage eller vand.

## Produktdata

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Emballagestørrelser</b>            | Iht. den til enhver tid gældende prisliste.  |
| <b>Toning</b>                         | Base skal tones i Jotun Multicolor.  |
| <b>Glansgrad</b>                      | 01   |
| <b>pH værdi</b>                       | 12,4   |
| <b>VOC for Klar-Til-Brug Blanding</b> | EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/l): 200 g/l. Dette produkt indeholder max 2.54 g/l VOC. |

## Påføringsinformation

### Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt.

### Påføringsmetoder

Pensel: Valg af rullebredde er en smagssag, dog anbefales til vægge en rullebredde på 100 mm.

### Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

### Forbrug pr. strøg

Anbefalet 8 m<sup>2</sup>/l - 10 m<sup>2</sup>/l

Ved anden påføring skal der påregnes et større forbrug, rækkeevne 5-6 m<sup>2</sup>/l ved 2 strøg.

### Anbefalet filmtykkelse per strøg

#### Våd (beregnet)

Anbefalet 100 Mym - 125 Mym

Gælder for første påføring.

## Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

## Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

## Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

**Ved 23°C og 50% Relativ luftfugtighed (RH).**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Støvtør</b>                   | 1 time (timer)   |
| <b>Overmalingsinterval, min.</b> | 4 timer.<br>Overmalingsinterval inden overmaling med LADY Minerals Sealer og andre produkter: 24 timer |

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengør med JOTUN Specialvask Før Maling.

### Grundning

Underlaget bør være ensartet, hvis det ikke er ensartet, anbefales to strøg LADY Væg 10, LADY Balance, LADY Wonderwall eller LADY Pure Color.

### Topstrøg

1-2 x LADY Minerals. Påføres med pensel – krydspensles.

### Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

### Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Garanti

Nærmere om Jotuns Garanti - "**Dækker efter 2 strøg**".

**Garantivilkår:** Anvist brugsanvisning skal være fulgt.

**Garantiens indhold:** Med garantien "Dækker efter 2 strøg" menes, at underlagsfarven er dækket efter 2 strøg. Evt. garanti giver ret til ny gratis maling, der dækker underlagsfarven; der ydes ikke erstatning for udført malerarbejde. Uden for garantien er skade på malingsfilmen pga. (skjulte) fejl i underlaget. Forbrugerens rettigheder iht. aktuel lovgivning kommer i tillæg til og begrænses ikke af garantien.

---

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

**00-3**

1993

---

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.