

Skovgaard & Frydensberg

LÆRKETRÆOLIE / Udendørs



Produktfakta

Egenskaber Skovgaard & Frydensbergs lærketræolie, anvendes på lærketræ og andre hårde træsorter høvlet og uhøvlet, samt tidligere behandlede, med åbne sugende overflader. Lærketræolien arbejder med træet og giver en flot overflade og er meget vejrbestandig

Indeholder Koldpresset linolie, siccativ, let mineralisk olie og antiskimmelmiddel (Fungicid)

Rækkeevne 1 liter rækker til 6 - 8 m² på uhøvlede overflader, generelt kan det anbefales at påføre lærketræolie indtil træet er mættet

Emballage størrelse 1 liter, 2,5 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter

Glans Ingen

Opløsningsmiddel Ingen

Fortynding Ingen / klar til brug

Rengøring af værktøj Pensler og værktøj aftørres i klude og udvaskes i en kraftig opløsning af fast brun sæbe og vand.

Tørretid Ca. 12 timer ved 20°C, 60% RF, anbefales ikke at bruge Lærketræolien under 6°C.

Affaldshåndtering Tom emballage til miljøstation.

Behandlingsforslag

- 1 Klargør overflade så den er ren og tør.
- 2 Brug evt. S&F Væg- og Facaderens, hvis overfladen er smudsig.
- 3 Slib evt. overfladen.
- 4 Påfør olien med klud eller pensel, sprøjtning anbefales IKKE.
- 5 Olien påføres på sugende bund.
- 6 På glatte flader aftørres overskydende olie med klude 20 min. efter påføring.
- 7 Uden aftørring kan overfladen blive fedtet og klæbrig.
- 8 Ved påføring på uhøvlede flader er aftørring ofte unødvendigt.
- 9 Tørretiden er ca. 12 timer afhængig af træets overflade og vejrforholdene. Må overmales efter et døgn.
- 10 Det anbefales ikke at bruge lærketræolien under 6°C.
- 11 Vedligeholdelse af olie/maling afhænger om vind og vejr, samt om der er brugt en pigmenteret olie eller natur. Natur har en kortere holdbarhed, og derfor skal den have flere gange med kortere mellemrum.
- 12 Oliemættede klude/svampe mm. kan selvantænde. Kluden/svampen mættes med vand eller destrueres efter brug.