

Skovgaard & Frydensberg

GRUNDOLIE / TRÆBESKYTTELSE



Produktfakta

Egenskaber	Skovgaard & Frydensberg Grundolie er rigtig god til anvendelse på høvlet og uhøvlet træ. Grundolien kan også benyttes på tidligere behandlede overflader, såfremt den er sugende. Kan overmales efter 1 døgn. Endetræ bør have flere behandlinger. Overskydende grundolie aftørres senest efter 20 min. S&F Grundolie bruges også til tynding af linoliemaling samt til genopfriskning af linoliemaling. Dansk Standard EN-927-5
Indeholder	Koldpresset linolie, let mineralisk olie, antiskimmelmiddel (fungicid) og tørrelse.
Rækkeevne	1 liter rækker til 6-8 m ² på uhøvlede overflader. Generalt anbefales det at påføre Grundolie indtil træet er mættet. På høvlede overflader rækker 1 liter til ca. 10-15 m ² .
Emballage størrelse	1 liter, 2,5 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter.
Glans	Ingen.
Opløsningsmiddel	Let parafin olie.
Fortynding	Ingen / klar til brug.
Rengøring af værktøj	Pensler og værktøj aftørres i klude og udvaskes i en kraftig opløsning af fast brun sæbe og vand.
Tørretid	Ca. 24 timer ved 20°C, 50% RF, anbefales ikke at bruge grundolien under 6°C.
Affaldshåndtering	Tom emballage til miljøstation.

Behandlingsforslag

- 1 Klargør overflade så den er fast, ren og tør.
- 2 Brug evt. S&F Væg- og Facaderens, hvis overfladen er smudsig.
- 3 Slib evt. overfladen.
- 4 Påfør olien med klud eller pensel, sprøjtning anbefales IKKE.
- 5 Olien påføres på sugende bund.
- 6 På glatte flader aftørres overskydende olie med klude 20 min. efter påføring.
- 7 Uden aftørring kan overfladen blive fedtet og klæbrig.
- 8 Ved påføring på uhøvlede flader er aftørring ofte unødvendigt.
- 9 Tørretiden er ca. 24 timer ved 20°C, 50% RF afhængig af træets overflade. Må overmales efter et døgn.
- 10 Det anbefales ikke at bruge grundolien under 6°C
- 11 Oliemættede klude/svampe mm. kan selvantænde. Kluden/svampen mættes med vand eller destrueres efter brug.

