

Beskrivelse

Godkendt grundingsolie til ikke imprægneret træværk. Godkendt iht. DS/EN 599-1, brugsklasse 3, godkendelsesnr. 308/11.

Til nyt og gammelt træværk, der skal beskyttes mod råd, svamp og blåsplint. Til eksempelvis vinduer, døre, beklædninger, vindskeder, hegn, carporte m.m.

Behandling

Træet skal være rent og tørt. Tidligere behandlet træ afrenses til rent og bæredygtigt underlag. Begroning behandles med Micronil 126. Træet grundes med B3 Grundingsolie 130 inden efterfølgende malebehandling.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Da produktet indeholder midler mod mug og skimmel bør det kun anvendes på udendørs træværk.

Træfugtigheden må på behandlingstidspunktet ikke overstige 18%

Indholdet skal omrøres grundigt inden brug.

Ved brug til dypning, skal tørstof kontrolleres ved opstart og jævnlige under brug.

Tekniske data

Bindemiddel: Acryl og Alkyd

MBK-Type: Grundingsmiddel mod råd/svamp, vandigt

Glans:

Vol. tørstof: ca. 15%

Kulør: Farveløs

Tørretid: 6-8 timer, overmalbar efter ca. 24 timer ved 20 °C 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Vand, se bemærkninger

Rækkeevne: Ca. 4-8 m²/litr. Afhængig af indsugning

Værktøj: Pensel, dypning

Mal-Kode: 0-1 (1993)

