

Gulvfarve EP-V

Produktbeskrivelse:

Hagmans Gulvfarve EP-V er en tokomponents, vandbaseret epoxyfarve.

Anvendelsesområde:

Hagmans gulvfarve EP-V er primært beregnet til betongulve, men kan også anvendes til gulve af træ eller fi berplader. Velegnet til gulve i huse/lejligheder, samt gulve som udsættes for trafi k inden for industri og handel. Da malingen har gode diffusions egenskaber er den velegnet til f.eks. kældergulve.

Tekniske oplysninger:

Diffusions-

egenskaber: Gennemtrængeligt for vand i dampfase.

Tæthed: A-komp.1,05, B-komp. 1,29

Brugstid: 2 timer

Hærningstid: Regn med ca.10 timers hærning inden den næste påføring.

Vent dog ikke længere end højst

24 timer. Det færdigmalede

gulv kan bruges efter ca.

24 timer og opnår fuld

slidstyrke efter 5-7 døgn.

OBS! Gulvtemperaturen må ikke være under +10°C.

Glansværdi: Ca. 80 blank.

Brandfarlighed: Ikke brandfarlig.

Materiale-

forbrug: Ca. 0,12 kg/påføring.

1 kg rækker til ca. 8 m².

Tørstofindhold: 53 %

1 påføring giver ca. 50 my

(svarer til 5/100 mm).

Holdbarhed: 2 år. Opbevares frostfrit.

Forberedelse:

Et nyt betongulv skal hærde i mindst 1 uge – det skal være tørt og rent og fri for olie og lignende. Cementoverfladen skal fjernes f.eks. ved slibning, blæsning eller syrebad. Når man maler over en eksisterende farve, skal overfladen matslibes, og al løstsiddende maling skal fjernes.

Brugervejledning:

Blandings- 3 dele komponent A (vægt)

forhold: 7 dele komponent B (vægt)

Tilsætning: Ca. 10-20 % vand ved grunding på sugende underlag.

Påføring:

Med pensel eller rulle. Skal påføres ad to omgange. Sørg for god ventilering, så vandet fordamper, inden farven hærdes. Ved en luftfugtighed over 85 % kan der dannes en mat og skjoldet overflade. Små mængder, op til ca. 1 kg, kan blandes manuelt med en rektangulær rørepind. Større mængder bør blandes med en elektrisk eller trykluftdrevet maskinblander, f.eks. en boremaskine med lav omdrejningshastighed, der er udstyret med en passende blanding. Det anbefales at benytte beskyttelse mod stænkning. Pensler og andre redskaber bør rengøres i vand.

Bemærk! Tonebase C bør overlakeres med EPV klar lak.

Emballage:

1 kg 4 kg 10 kg


PR-nr.

Komp. A 696061

Komp. B 696053



Farver: Se farvekort. Yderligere information findes på produktets datablad

| | |
|---|---|
|  | |
| Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla | |
| 13 | |
| EN 1504-2 | |
| 39291-002 | |
| Produkt til overfladebeskyttelse af beton Belægning | |
| Brandklasse Gennemtrængeligt for vanddamp Kapillær absorbering og gennemtrængeligt for vand Vedhæftning Slidbestandighed Bestandighed mod stærke kemisk angreb Slagfast | B ₁ -s1 Klasse I w < 0,1 kg/m ² h ^{0,5} >2,0 N/mm ² < 3000 mg Klasse I Klasse I |

Gulvfarve EP-V

| | |
|---|------|
| CE | |
| Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla | |
| 13 | |
| EN 13813 | |
| 39291-002 | |
| Fugefrie hærdeplastbelægninger til indendørs anvendelse (System ifølge produktdatablad- Farvesandgulve) | |
| Brandklasse | NPD |
| Frigørende af korrosive emner | SR |
| Vandpermeabilitet | NPD |
| Slidbestandighed | NPD |
| Vedhæftning | B2,0 |
| Slagfast | NPD |
| Lydisolering | NPD |
| Lydabsorbering | NPD |
| Termisk modstand | NPD |
| Kemisk bestandighed | NPD |