

**Beskrivelse**

Mat acrylmaling af høj kvalitet, som sikrer et stærkt og holdbart resultat, på facader og træværk. Fremstår med en god overfladeresistens hvilket gør den velegnet til områder med særlige påvirkninger f.eks. sokler, underfacader osv. Produktets bindemiddel giver en fortrinlig farvebestandighed selv ved kraftige toninger. Kan bruges til underlag af beton, puds samt tidligere malede overflader. Kan ligeledes anvendes på træ og metal, som er forsvarligt grundbehandlet. Indeholder midler som beskytter malingsfilmen mod begroning.

**Behandling**

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Eventuelle begroninger behandles med Micronil 126. Småreparationer foretages med Cement Filler eller Facadespartel 714. Sugende underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716 efter brugsanvisningen. Jern og metal skal grundes med egnet grundmaling. På tidligere malet underlag afrenses og vaskes til bæredygtigt, derefter påføres 1-2 gange færdigmaling. Tegl må ikke malebehandles før efter 2 år. Beton og puds skal være tørt og afhærdet. Fugt og saltudblomstringer må ikke forekomme. Glatte overflader bør behandles mekanisk for at sikre vedhæftning. Ved toning anbefales det at benytte naturlige skel ved skift i batchnummer, bland eventuelt nyt og gammelt batchnummer (f.eks. 1:1) og gem om nødvendigt en del af det anvendte batchnummer til reparation.

**Rengøring**

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

**Sikkerhed & miljø**

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.  
Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.  
Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.  
For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

**Sprayguide**

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	17-21 (Graco)			60 mesh

**Tekniske data**

**Bindemiddel:** Acryl  
**MBK-Type:** Acrylplastfacademaling / Acrylplastmaling  
**Glans:** Ca. 10, halvmat  
**Vol. tørstof:** Ca. 38%  
**Kulør:** Hvid, Brækket hvid 205, Iglo 105, Sort og B&J Toneservice  
**Tørretid:** 2-4 timer, overmalbar efter ca. 8 timer ved +20 °C og 65% RF  
**Påføring:** +10 °C til +25° C. RF: 40-80%  
**Fortynding:** Vand  
**Rækkeevne:** 8-10 m<sup>2</sup>/ltr  
**Værktøj:** Pensel, rulle eller airless  
**Mal-Kode:** 00-1 (1993)



