

# AmphiSilan Djupgrund LF

Hydrofobereende grundbehandling af mineralske overflader.



## Produktbeskrivelse

Anvendelsesområde	Hydrofobereende grundbehandling der anvendes ved systemmaling med AmphiSilan og Capamur-Plus.
Materialeegenskaber	Mineralske udendørs overflader.
Emballagestørrelser	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hydrofobereende</li> <li>1 liter</li> <li>3 liter</li> <li>10 liter</li> </ul>
Farver	Transparent
Opbevaring	Frostfrit
Tekniske data	Bindemiddel: Acrylhydrosol, siloxan
Notering	VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 30 g/l VOC. MAL-kode: 00-1 (1993)

## Anvendelse

Forberedelse af overfladen	<p>Til grundbehandling på kridtholdigt og stærkt sugende overflader for at opnå en jævnt sugende overflade før fortsat behandling med andre AmphiSilan-produkter samt Capamur-Plus.</p> <p>Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt.</p> <p>AmphiSilan facademaling skal ikke anvendes på horisontale overflader som udsættes for høj vandbelastning.</p>
Fortynding	Vand
Forbrug	4-7 m <sup>2</sup> /liter afhængigt af overfladens sugsevne. For at udregne det præcise forbrug anbefaler vi, at man maler et prøveareal.
Anvendelsesforhold	Arbejdstemperatur min. +5°C på overflader, materiale og omgivende luft
Tørretid	<p>Støvtør: 2 timer</p> <p>Kan overmales efter: 12 timer</p> <p>Gennemtørret: flere døgn</p> <p>(Tørretid ved +23°C, RF 50%)</p>
Værktøj	Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.



Rengøring af værktøj

## Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:

Mundstykke: 0,013-0,017 tomme

Sprøjtetryk: 150-180 bar

Sprøjtevinkel: 50° Fortynding: Vand

Vand

## Anbefaling

Rengøring og vedligeholdelse

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

### Teknisk information · utgåva: April 2016

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan hentes på [www.bj.dk](http://www.bj.dk). Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat.

Caparol Sverige AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.