



TEKNISK DATABLAD

KEIM CONTACT-PLUS

1. PRODUKTBESKRIVELSE

KEIM Contact-Plus er en grundmaling på silikatbasis efter DIN 18363.2.4.1 med tilsætning af glasfibre og mineralske fyldstoffer i forskellige kornstørrelser og kornformer.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Contact-Plus anvendes til udjævning af sprækker og krakeleringer med en bredde på op til 0,5 mm og til udjævning af strukturforskelle. Med KEIM Contact-Plus kan organisk bundne gamle belægninger med god bæreevne forberedes til strygning med KEIM silikatfarver. Denne renoveringsgrunder bruges, når de organisk bundne gamle malingslag ikke fjernes pga. miljøbelastninger, for høje omkostninger, eller fordi disse ikke kan fjernes.

3. PRODUKTEGENSKABER

- Brobygger mellem gamle organiske underlag og efterfølgende lag KEIM silikatfarve.
- Udjævner krakeleringer op til en bredde på 0,5 mm
- Strukturudjævnende
- Ikke filmdannende
- Ikke brandbar
- UV-bestandig

Materialspecifikationer:

Vægtfylde:	1,70 g/cm ³
Vanddampdiffusionsmodstand: S _d =	0,02 m
Maks. kornstørrelse:	0,5 mm
pH-værdi:	ca. 11,4

Farvenuance:

Hvid

4. FREMGANGSMÅDE

Klargøring af underlag:

Underlaget skal have en god bæreevne, være tørt, rent, støv- og fedtfrit. Løse dele af gamle organisk bundne malingslag samt urenheder skal fjernes enten med mekaniske metoder eller med højtryksrensere. Større ujævnheder udbedres med KEIM Letspartelmasse eller evt. KEIM Universalpuds. På disse reparationssteder skal de gamle malingslag fjernes helt.

Anvendelse:

KEIM Contact-Plus skal principielt bruges ufortyndet og påføres jævnt med en malebørste med diagonale strøg.

KEIM Contact-Plus skal altid males over med 1 eller 2 lag maling, f. eks. med KEIM Granital eller KEIM Soldalit maling.

Vælges en lys farvenuance, er det som regel nok med et ufortyndet lag slutmaling. Vælges en mørkere farvenuance, skal KEIM Contact-Plus males over ad 2 gange, f.eks.:

Mellemstrygning:

med fortyndet KEIM Granital (max. 2 l KEIM Special-Fixativ pr 10 kg)

Slutmaling:

med ufortyndet KEIM Granital.

KEIM Contact-Plus kan tones med KEIM Granital, KEIM Concretal maling eller KEIM Farvekoncentrater med en tilsætning på op til 10 %.

Luft- og underlagstemperatur på > + 5 °C. Bør ikke påføres i direkte sol eller på solopvarmede underlag. Beskyt den malede flade mod direkte sol, vind og regn under påføringen og i tørretiden.

Tørretid:

Mellem strygningerne overholdes en tørretid på min. 12 timer.



Forbrug:

På glat, ikke-sugende underlag pr. stryging:

ca. 0,4 kg KEIM Contact-Plus pr. m².

De oplyste forbrugstal er vejledende værdier og afhængige af underlagets beskaffenhed, malingens sammensætning og forarbejdningssåden. Nøjagtige forbrugsværdier kan kun beregnes på selve objektet ved prøvestrygning.

Rengøring af værktøj:

Rengøres med meget vand straks efter brug. I arbejds pauser opbevares værktøjet i malingen eller i vand.

5. LEVERINGSFORM

Spande med 5 kg og 25 kg.

6. OPBEVARING

I lukket emballage og ved kølig, men frostfri opbevaring holdbar i ca. 12 måneder. Beskyttes mod varme og direkte sol.

7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldsnøgle: 08 01 12

Emballagen skal tømmes helt, før den sendes til genbrug.

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), skal beskyttes på en hensigtsmæssig måde. Stænk på omkringliggende flader eller befærdede arealer skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedskode for malearbejde: 00-3 (1993)

Bemærk sikkerhedsdatablad.

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

