

**TEKNISK DATABLAD****da**

Produktnavn:

**FAXE GOLak 0259**

<b>Type:</b>	Vandbaseret selvhærdende acryl / polyurethan gulvlak.
<b>Anvendelse:</b>	Lakering af meget trafikerede områder, som f.eks. offentlige miljøer som kantiner, klasseværelser, butikslokaler og til trægulve i øvrigt, hvor der stilles ekstra krav til slidstyrken.
<b>Egenskaber:</b>	FAXE GOLak giver en uovertruffen slidstyrke, og gør træet meget nemt at rengøre. FAXE GOLak farver ikke træet, men bibeholder træets egen farve. FAXE GOLak har en fremragende bestandighed overfor de fleste mad- og drikkevarer f.eks. sennep, kaffe, sprit og rødvin. SLIDSTYRKETEST: Faxe GOLak er testet på Taber Abraser CS 17 til en værdi på 45,3 mg og CS 10 til en værdi på 32,4 mg. Til sammenligning er der testet 3 konkurrent produkter, som henholdsvis ligger på 120,9 mg til 180 mg ved CS 17 og 55,4 mg til 110 mg ved CS 10. Jo lavere tal, jo bedre slidstyrke.

<b>Tørstof:</b>	30 % vægt	26 % volumen
-----------------	-----------	--------------

<b>Forbehandling:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rengør træet med FAXE GOLak Rens og varmt vand, herefter skal træet tørre helt.</li> <li>2. Er træet tidligere lakeret skal det slibes, så overfladen fremstår mat.</li> <li>3. Ønskes et hvidligt udseende anvendes FAXE Hvidunder før lakering.</li> <li>4. For at kontrollere vedhæftning og farvetonen, anbefales det at foretage en prøve.</li> <li>5. FAXE GOLak omrystes før og under brugen.</li> <li>6. Påfør lakken med pensel, fin mohairrulle, malepude eller sprøjte i et jævnt lag.</li> <li>7. Overlakering foretages, når første strøg er tørt. Husk mellemslibning med korn 180.</li> <li>8. Lakken skal påføres ved temperaturer over 18°C.</li> </ol>
-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel og rulle	Ufortyndet	-
Sprøjtning	Ufortyndet	-

**Tørring:**

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Brugstør	4-6 timer 20 °C	
Gennemhærdet	1 uge °C	

**Systembeskrivelse:**

Det anbefales at påføre 3 lag FAXE GOLak for optimal slidstyrke.

Tips! Ønskes en dybere lød i træet, specielt på mørke træsorter, som merbau, eg, mf., påføres 2 gange FAXE GOLak Blank, og 1 gang FAXE GOLak Mat.

Ved slitage: Se under forbehandling punkt 2.

<b>Rækkeevne:</b>	Teoretisk: 10 m <sup>2</sup> /litr.
-------------------	-------------------------------------

<b>Lagring:</b>	Frostfrit, køligt og tæt tillukket.
<b>Holdbarhed:</b>	12 måneder i uåbnet emballage.
<b>Rengøring:</b>	Værktøj renses med vand. RENGØRING AF GULVET: Den daglige rengøring er blot støvsugning, når træet trænger, vaskes det nemt med FAXE GOLak pleje.

<b>Bemærkninger:</b>	OBS: Såfremt der skal anvendes flere dunke af produktet til behandlingen, skal alt indhold blandes sammen før brug for at sikre et ensartet resultat.
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

## **EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

**TLF. +45 75 12 86 00**

**e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)**

**[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)**