

TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

FAXE Lud Original 0283

Type:	Lud på basis af natriumhydroxyd
Anvendelse:	FAXE Lud Original anvendes på nyt, ubehandlet eller afslebet træ på gulve, vægge, møbler, bordplader, døre m.m.
Egenskaber:	FAXE Lud Original stopper effektivt gulning af ubehandlet fyrre- og grantræ. Træet får det karakteristiske lyse, hvide udseende, hvor årer og kernetræ bliver fremhævet. Alt efter træsorten bliver kernetræet mørkere. Struktur og tegning bevares.
Tørstof:	16 % vægt 8 % volumen
Forbehandling:	Træet skal være slebet, rent og tørt. Snavs fjernes med FAXE Trærensere. 1. Produktet rystes/omrøres både før og under brug. 2. Lud påføres jævnt og uforyndet i træets længderetning. Hvis der er overlapninger, skal disse udjævnes, så længe træet er fugtigt. For en særlig intensiv virkning kan der ludes igen, efter træet er tørt. 3. Efter træet er tørt, fjernes den kridtagtige belægning/fiberrejsning med en sliberondel eller et fint slibenet og træet udglattes.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Ludpensel	-	Uforyndet

Tørring:

Berøringstør	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
	5 timer 20 °C	-

Systembeskrivelse:

1x FAXE Lud Original
1x Slibning
Herefter efterbehandles med 1 af flg. produkter:
GULVE:
FAXE Træolie eller FAXE Prestigeolie
BORDE OG MØBLER:
FAXE Bordpladeolie
LETTERE TRAFIKEREDE AREALER:
FAXE Gulvsæbe

Rækkeevne:	Teoretisk: 10 m ² /litr.
Lagring:	Frostfrit, køligt og tæt tillukket.
Holdbarhed:	24 måneder i uåbnet emballage.
Rengøring:	Maleværktøj kan rengøres med vand.
Bemærkninger:	Såfremt der skal anvendes flere dunke til behandlingen, skal alt indhold blandes sammen før brug, for at sikre et ensartet resultat. Det anbefales altid at foretage en prøve, for test af overflade, vedhæftning og farvetone.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk