

Gulvmaling HP

Produktbeskrivelse

Hagmans Gulvmaling HP er en 2-komponent, opløsningsmiddelfri pigmenteret epoxymaling, til belægninger og maling i tynde lag.

Anvendelsesområde

Hagmans Gulvmaling HP er primært til brug som dækmalning ved belægninger i tynde lag/tykfilmsmaling på betongulve. Et lag gulvmaling HP giver en tæt og kemikaliebestandig overflade. Ved påføring af 0,3 kg/m² giver det en lagtykkelse på ca 220µm.

Tekniske data

Materialebasis: Epoxy

Hærder: Cykloalifatisk aminoaddukt

Densitet: A-komponent: 1,59

B-komponent: 1,05

Blandet: 1,44

Blandnings-

forhold: A-komponent 80 vægt % B-komponent 20 vægt %

Materiale-

forbrug: 0,3 kg/m² (ca. 3 m² per kg) giver en lagtykkelse på ca 220µm.

Flydetid: 30 minutter

Hærdetid: Gulvmaling HP kan betrædes efter ca. 12 timer. Eventuel yderligere påføring skal udføres inden 24 timer (efter 24 timer skal malingen slibes mat). Malingen opnår fuld slidstyrke efter 5 - 7 døgn.

Laveste

gulvtemperatur: +12°C

Glansværdi: ca. 90

Tørstof: 100%

Brandfarlighed: Ikke brandfarlig

Diffusions-

egenskaber: Diffusionstæt

Fortynding: Skal ikke fortyndes

Lagringstid: 2 år

Forbehandling

Nye betongulve skal hærde i mindst 3 uger, og være tørre inden belægningsarbejdet påbegyndes. Cementhuden fjernes ved sandblæsning eller fræsning. Overfladen skal altid være tør og fri for snavs, olie mm. Ved overmaling af gammel, eksisterende maling eller lak, skal overfladen slibes mat før påføring af Gulvmaling HP. Eventuel løs maling eller lak skal fjernes før påføring. Ubehandlede betongulve grundes først med Hagmans Hæftegrunder EP eller Hagmans Gulvmaling EP-V.

Brugsanvisning

Begge komponenter blandes grundigt inden påføring på gulvet. Påføring med pensel eller gummispattel i kombination med fi ltrulle. Pensler og andet værktøj rengøres med acetone.

Forpakninger

38135 Gulvmaling HP 9003 12kg

38125 Gulvmaling HP 9002 12kg (at bestille)

Farve

Mellemgrå 9002, Lysegrå 9003

