

| | |
|------------------------------|--|
| Beskrivelse: | HEMPEL's CLASSIC VARNISH 01150 er en traditionel klar alkydlak indeholdende tungolie, som giver en fleksibel, holdbar finish. God modstandsdygtighed over for saltvand, sollys og ugunstige vejrforhold. |
| Anbefalet brug: | Til brug på nyt træ samt på tidligere lakeret træ, indvendigt og udvendigt, over vandlinjen. |
| Tilgængelighed: | Del af det Europæiske Yacht sortiment. |
| PRODUKTDATA: | |
| Kulør-nr./farver: | 00000/ Transparent |
| Udseende: | Højglans |
| Praktisk volumen tørstof, %: | 52 ± 1 |
| Teoretisk strækkeevne: | 17 m ² /l [681.7 sq.ft./US gallon] - 30 mym |
| Flammepunkt: | 38 °C [100.4 °F] |
| Vægtfylde: | 0.9 kg/liter [7.7 lbs/US gallon] |
| Berøringstør: | 6 time(r) 20°C 12 time(r) 10°C |
| Lad tørre før slibning: | 24 time(r) 20°C 48 time(r) 10°C |
| VOC-indhold: | 377 g/l [3.1 lbs/US gallon] |
| Holdbarhed: | 5 år 25°C |
| | <i>Produktdata er angivet i henhold til HEMPEL's malingsrecepter og er omfattet af normale fabrikationstolerancer.</i> |
| PÅFØRINGSDATA: | |
| Påføringsmetode: | Pensel/Malepude |
| Fortynder (maks.vol.): | HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111 (Pensel/Malepude): maks.. 20%. |
| Værktøjsrengøring: | HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111 |
| Tørfilmtykkelse: | 30 mym [1.2 mils] |
| Vådfilmtykkelse: | 60 mym [2.4 mils] |
| Overmalingsinterval, min.: | 8 time(r) 20°C 16 time(r) 10°C |
| Overmalingsinterval, maks.: | 2 dag(e) 20°C 4 dag(e) 10°C |
| Sikkerhed: | Emballagen er forsynet med advarselmærkning, og der henvises til yderligere oplysninger, som findes i sikkerhedsdatablad(e) for produktet(erne). |

| | |
|------------------------------|--|
| FORBEHANDLING: | <p>Forberedelse: Sørg altid for, at alle overflader er rene, fri for olie og tørre. Rengør overfladen og fjern eventuel olie og fedt med et egnet rengøringsmiddel, og slib med tørt slibepapir. Fjern forsigtigt støv med frisk vand.</p> <p>Nyt træ: Slib, og fjern alt støv. Mæt den tørre, rene overflade med en egnet træbeskyttelse og lad den tørre. Krydsfiner: Slib, og fjern alt støv. Forsegl den tørre, rene overflade med en egnet træbeskyttelse. Teak: Affedt overfladen grundigt med en egnet affedter. Tidligere beskadiget lakeret træ: Behandling med træbeskyttelse kan være nødvendig. Tidligere lakeret træ: Slib, rengør og tør overfladen.</p> |
| PÅFØRINGSBETINGELSER: | <p>Metode: Påfør først malingslag af produktet fortyndet med angivne HEMPEL'S THINNER: maks.. 20%. Påfør et andet malingslag af det fortyndede produkt: maks.. 10%. Til slut påføres 3 lag af produktet. Tilsæt fortynder for om nødvendigt at lette påføringen. Slibning mellem lagene (fjern støv) anbefales for at opnå en glat overflade.</p> <p>Tidligere lakeret træ: Påfør 3 lag af produktet.</p> |
| PÅFØRINGSBETINGELSER : | <p>Overfladen skal være helt ren og tør før påføring, og overfladetemperaturen skal være over dugpunktet, for at undgå kondensation.</p> <p>Fugtindholdet i træet bør ikke overskride: 16%. Må ikke påføres i direkte sollys. Sørg for ventilation ved svært tilgængelige områder under påføring og tørring. Lakeringen skal afsluttes 4-6 timer 20°C, 8-12 timer 10°C, senest før dugfald.</p> |
| ANBEFALET RENGØRINGSMIDDEL : | HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 |
| FOREGÅENDE MALING: | HEMPEL'S WOOD IMPREG 02362 (til nyt træ) HEMPEL'S SEALER 05991 (for krydsfiner) |
| EFTERFØLGENDE MALING: | Ingen. |
| BEMÆRKNINGER: | <p>Produktet kan sprøjtes på. Kontakt HEMPEL for yderligere oplysninger.</p> <p>Ammoniakvand kan misfarve egetræ, mahogni og teak.</p> |
| Omrøring: | Produktet omrøres grundigt før brug.. |
| Filmtykkelser/fortynding: | Afhængig af formålet og anvendelsesområdet kan der specificeres i andre lagtykkelser. Dette vil ændre strækkeevnen og kan ændre tørretiden og overmalingsintervallet. Hold fortynderen på et minimum for at sikre, at der opnås en korrekt filmtykkelse. Mængden af fortynder afhænger af påføringsforholdene: temperaturet, ventilation og underlag. |
| Lagerstabilitet/lagring: | Eksponering for luft og temperaturudsving bør undgås. Undgå direkte sollys. Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevares ved temperaturer på: 5°C - 35°C. |
| Overmaling: | Hvis det maksimale interval mellem overmaling overskrides, skal overfladen rengøres med rent vand og tørre. Slib let, og fjern alt støv inden overmaling. Hvis overfladen er blevet kontamineret med olie og forurening, skal det fjernes omhyggeligt med et egnet rengøringsmiddel, skylles med rent vand og tørre. Slib let, og fjern alt støv inden overmaling. |
| Bemærk: | HEMPEL'S CLASSIC VARNISH 01150 |
| UDGIVET AF: | HEMPEL A/S |

011500000

Nærværende datablad erstatter alle tidligere udgaver. For forklaringer, definitioner og omfang henvises til "Forklaringer til datablade" på www.hempel.com. Data, specifikationer og vejledninger er baseret på laboratorieundersøgelser og praktiske erfaringer under kontrollerede forhold. Nøjagtigheden, fuldstændigheden og relevansen i forhold til de aktuelle forhold under brugen af produkterne må derfor fastlægges specifikt af køber og/eller bruger.

Levering af produkter og teknisk assistance sker i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser og med mindre anden skriftlig aftale foreligger, påtager sælger sig ikke andre forpligtigelser eller ansvar, end hvad der er givet heri, hvad angår såvel de opnåede resultater som evt. skader og/eller direkte og indirekte tab som følge af brug af vore produkter som anvist eller på anden måde. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Gyldighedsperiode 5 år fra udgivelsesdato.